



ES

MIIG[®] 115 INSTRUCCIONES DE MEZCLA

128800-6

Los siguientes idiomas se incluyen en este paquete:

Español (es)

Para otros idiomas, visite nuestro sitio web en www.wmt.com
y haga clic en la opción **Prescribing Information**
(Información para la prescripción).

**Para información adicional y traducciones, póngase en contacto
con el fabricante o con su distribuidor local.**



CE 0086*

Wright Medical Technology, Inc.
5677 Airline Rd.
Arlington, TN 38002
U.S.A.

EC REP

Wright Medical EMEA
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
The Netherlands

* La marca de conformidad de la CE se aplica por cada número de catálogo y, si corresponde, aparece en la etiqueta exterior.

R_x ONLY

Agosto de 2012
Impreso en EE.UU.

MIIG™115
INJERTO INYECTABLE MÍNIMAMENTE INVASIVO
(128800-6)

Indicaciones

La pasta MIIG™ está pensada para ser inyectada en huecos/espacios óseos abiertos no intrínsecos a la estabilidad de la estructura ósea del sistema esquelético (p. ej. las extremidades, columna y pelvis) y para curar *in-situ*. Estos espacios óseos abiertos pueden ser defectos óseos creados quirúrgicamente o defectos óseos debidos a una lesión traumática en el hueso. La pasta MIIG™ proporciona un relleno del espacio óseo que se reabsorbe y se sustituye por hueso durante el proceso de curación.

La pasta MIIG™ fraguada *in situ* proporciona un relleno del hueso/espacio abierto que puede mejorar el dispositivo provisional (p. ej. cables K) para ayudar a sujetar los fragmentos óseos durante la intervención quirúrgica. La pasta de curación solo actúa como un medio de soporte temporal y no ha sido diseñada para proporcionar soporte estructural durante el proceso de curación.

INSTRUCCIONES PARA LA MEZCLA

1•1•5

tiempo de mezcla y preparación - 1 minuto

tiempo de inyección - 1 minuto

tiempo para cuajar - 5 minutos

IMPORTANTE: no comience hasta que el lugar del injerto esté preparado y listo para la inyección. Coloque previamente la aguja bajo flúor antes de proceder a la mezcla.




Paso 1

- Coloque la aguja bajo flúor.



Paso 2

- Retire el émbolo de la jeringa y colóquelo aparte.



Paso 3

- Acople la jeringa al tapón rojo de la jeringa que viene puesto





Paso 4

- Si utiliza la jeringa miniMIIG™, inserte el embudo suministrado en la jeringa.
- Vierta todo el suerosalino suministrado en la jeringa.



Paso 5

IMPORTANTE: LOS PASOS 5 A 8 DEBERÍAN COMPLETARSE EN 1 MINUTO COMO MÁXIMO.

- Vierta con cuidado todo el polvo en la parte superior del líquido.



Paso 6 (completelo en aproximadamente 40 segundos)

- Si utiliza el kit miniMIIG™, retire el embudo
- Utilice la espátula suministrada para mezclar el polvo con la solución. Hacer "girar" rápidamente la espátula entre los dedos puede facilitarle el proceso de mezcla.




IMPORTANTE: este material tarda aproximadamente 30 segundos en "empaparse". Es muy importante que no añada más líquido a la jeringa.



Paso 7

- Retire la jeringa del soporte
- Inserte el émbolo en el cuerpo de la jeringa.
- Golpee suavemente la jeringa en posición invertida para que el aire excedente se traslade a la parte superior de la jeringa (derecha).





Paso 8

- Retire el tapón rojo de la jeringa
- Antes de acoplarle la aguja de administración, elimine el aire sobrante haciendo avanzar el émbolo hasta el volumen indicado en la jeringa:
 - **miniMIIG™ = 5 cc**
 - **MIIG™115 = 15 cc**



Paso 9

- Acople la jeringa a la aguja previamente colocada.
- Inyecte la pasta de inmediato en el sitio defectuoso.
- Evite sobrellenar el espacio óseo o comprimir el sitio de tratamiento.

El material residual se puede dejar en la jeringa. La cantidad de material sobrante depende de que el usuario haya respetado los tiempos de mezcla e inyección descritos en estas instrucciones.

NOTA:

deje que la pasta se unifique antes de colocar el dispositivo definitivo (aproximadamente 5-7 minutos).